



FAMILLE

LIGNE

Extérieur/intérieur
Ciment, Plâtre, Béton, Brique

Lavable
Auto lissant
Ne propage pas la flamme
Bon rendement
Bonne adhérence
Bonne couverture
Longue durée
Sans odeur
Protège la santé et l'environnement
Ecolabel Européen

Aspect	Mat
Densité	1,53 ± 0,05 Kg/l
Viscosité	99 ± 15 Po
Extraits secs en volume	45 ± 1 %
Extraits secs en poids	64 ± 1 %
Rendement approximatif par couche	11-14 m ² /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%) 1 heure
Recouvrable	(20°C HR: 60%) 3-4 heures
Couleurs	Blanc 103, + 1000 couleurs

Lavable	40.000 d.p.
---------	-------------

Supports neufs

Mortier ciment :

- 1 - Attendre jusqu'à prise totale (30 jours minimum).
- 2 - Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif,
- 3 - Neutraliser les surfaces alcalines
- 4 - Poncer les surfaces lisses
- 5 - Nettoyer le support de tout reste de produit ou/et de résidus
- 6 - Traiter les supports dégradés avec fixateur adéquat ou FIJAMONT
- 5 - fixer les supports fragiles avec fixateur adéquat (Voir famille 6).- -Mastiquer les défauts du support.

Plâtre :

-Attendre jusqu'à ce qu'il soit ou sec (max.20% humidité).-Eliminer du support tout reste de produit /ou de résidus - éliminer les efflorescences - régler les absorptions de la surface par amorçage avec SELLADORA - Sur des surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore- Fixer les supports fragiles ou farineux au moyen d'un fixateur adéquat .- Mastiquer pour éliminer les défauts du support (voir en feuille PRÉPARATION de FONDS les lignes c) les supports présent

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer totalement les vieilles peintures en mauvais état ou à faible adhérence.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour permettre une bonne accroche.
- 3 - Sur les supports peints , vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités , éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
- 4 - Mastiquer (Plasmont) les défauts du support.
- 5 - Sur parois avec moisissure, traiter préalablement avec fongicide (Montolimp).

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à homogénéisation parfaite.
- En première couche , diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support.
- Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.
- Ne pas appliquer le produit par températures inférieures à 5° C ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement

Diluant d'application et de nettoyage : Eau

Méthode d'application

	dilution
Brosse	Prêt à l'emploi
Rouleau	Prêt à l'emploi
Pistolet air less	5-20%
Pistolet air mix	5-20%

MAX	Selladora Acqua Blanca	Monocouche écologique	Monocouche écologique
STD	Monocouche écologique		Monocouche écologique
MAX			Monocouche écologique
STD			Monocouche écologique
MAX	Selladora Acqua blanche	Monocouche écologique	Monocouche écologique
STD			Monocouche écologique
MAX	Montoprimer	Monocouche écologique	Monocouche écologique
STD	Montoprimer		Monocouche écologique

MONOCOUCHE ECOLOGIQUE



Supports avec moisissure

MAX Montolimp
STD Montolimp

Monocouche Ecologique

Monocouche écologique + Montoplas
Monocouche écologique+ Montoplas

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes Dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des cas envisagés par l'apporteur.

0.75 L, 4 L, 12 L